

DŘEVO

# HERITAGE

TECHNICKÝ LIST 2018



TECHNICKÉ VLASTNOSTI (EN 13489)		
Reakce na oheň	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Formaldehydové emise	EN 14342	E1
Tvrdość dle Brinella (průměrná hodnota) Dub	(BHN) EN1534	3,7
Odolnost obroušení dle Tabera Proteco Hardwax Oil	EN 13696	N/A
Redukce kročejového hluku $\Delta L_{W}$ v dB s 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Tepelná izolace (RT m <sup>2</sup> K/W) jen dřevo s plstěnou podložkou s 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Tepelná vodivost (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11

POKLÁDKA	
Metoda pokládky	Plovoucí pokládky nebo celoplošné lepení
Návod na pokládku	Stáhněte z <a href="http://www.tarkett.cz">www.tarkett.cz</a> Kontaktujte svého dodavatele pro více info
Kompatibilní s podlahovým topením Maximální povrchová teplota 27°C se samoregulačním systémem podlahového topení	Ano
Start & Stop: Kratších lamel je potřeba přibližně 1 balení na 20 m <sup>2</sup>	

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Pokládka	Tarkofoam II / Tarkoflex II Nářadí na pokládku
Příslušenství	Dekoratивní lišty Náběhové lišty Lišty kolem trubek
Péče a údržba	Sada na údržbu / Sada spray Mop Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Další alternativy a kompletní nabídka příslušenství na <a href="http://www.tarkett.cz">www.tarkett.cz</a>	

ROZMĚRY A BALENÍ	14x190x2000	14x190x2200	14x194x2281
Tloušťka EN 13489 (mm)	14	14	14
Šířka (mm)	190	190	194
Délka (mm)	2000	2200	2281
Tl. nášlapné vrstvy (mm)	3,5	3,5	3,5
Lamel/balení	6	6	6
m <sup>2</sup> /balení	2,28	2,51	2,66
m <sup>2</sup> /paleta	79,80	87,85	93,10
Čistá hmotnost/m <sup>2</sup> (kg)	7,9	7,9	7,9

Vzhledem k povaze materiálů, tato tabulka udává typické hodnoty.

ÚDRŽBA
Dřevěné podlahy Tarkett jsou ošetřeny povrchovou úpravou Proteco, účinnou ochranou proti běžnému opotřebení, oděru, škrábancům a skvrnám. Některé podlahy vyžadují častější údržbu pro prodloužení životnosti. Většinou se jedná o světlé podlahové krytiny s povrchovou úpravou Hardwax oil, zejména s kartáčovaným povrchem a/nebo s výraznými detaily. Další informace a návod na údržbu naleznete na našich webových stránkách <a href="http://www.tarkett.cz">www.tarkett.cz</a>

Heritage Proteco Hardwax Oil

TARKETT SUSTAINABILITY TAG	98 % 98 %	100 % Recyclable
	Natural Renewable	



DŘEVO

# HERITAGE

## DESIGN

Přirozený vzhled rustikálního dřeva s prasklinami a suky, které jsou zdůrazněny povrchovou úpravou Proteco Hardwax oil a hluboce kartáčovaným povrchem, stejně jako ručně dělané mini-zkosení zvýrazňující formát lamely.


ÚDAJE O PRODUKTU	Kód materiálu	Rozměry (mm)			Vzor	Povrchová úprava	Povrchový efekt	Zkosení (2 strany)	Moření	č. DoP
		Tloušťka	Šířka	Délka						
Heritage Oak Opal White	41007014	14	190	2 200	Prkno	Proteco Hardwax Oil	Hluboké kartáčování	Ručně dělané mini-zkosení	Ano	0190-0105
Heritage Oak Chalk White	7870067	14	194	2 281	3-prkna		Hl. kartáč.	-	Ano	0190-0105
Heritage Oak Lime Stone	41007002	14	190	2 200	Prkno		Hl. kartáč.	Ručně dělané mini-zkosení	Ano	0190-0105
Heritage Oak Urban Grey	41007007	14	190	2 200	Prkno		Hl. kartáč.		Ano	0190-0105
Heritage Oak Blonde	41007013	14	190	2 000	Prkno		Hl. kartáč.		Ano	0190-0105
Heritage Oak	41007009	14	190	2 000	Prkno		Hl. kartáč.		Ne	0190-0105
Heritage Oak Classic	7870066	14	194	2 281	3-prkna		Hl. kartáč.	-	Ne	0190-0105
Heritage Oak Dove Grey	41007015	14	190	2 200	Prkno		Hl. kartáč.	Ručně dělané mini-zkosení	Ano	0190-0105
Heritage Oak Old Grey	41007005	14	190	2 200	Prkno		Hl. kartáč.		Ano	0190-0105
Heritage Oak Old Brown	41007004	14	190	2 200	Prkno		Hl. kartáč.		Ano	0190-0105



Heritage Oak Opal White




Heritage Oak Chalk White



Heritage Oak Lime Stone



Heritage Oak Urban Grey



Heritage Oak Blonde



Heritage Oak



Heritage Oak Classic



Heritage Oak Dove Grey



Heritage Oak Old Grey



Heritage Oak Old Brown

Obrázky jsou pouze ilustrativní. Pro více informací o vzhledu a variacích si prohlédněte Grading Book nebo [www.tarkett.cz](http://www.tarkett.cz). Mezinárodní sortiment Tarkett materiálů se skládá z mnoha rozdílných produktů. Dostupnost v jednotlivých zemích se může lišit. Přestože jsme se snažili reprodukovat fotografie, které by reflektovaly konečný produkt, kvalita monitoru nebo tiskárny a přirozenost dřeva může mít za následek rozdíly v barvě a struktuře jednotlivých lamel.

Více informací naleznete na našich webových stránkách [www.tarkett.cz](http://www.tarkett.cz)