







# AMARON WOOD



1 KRABICE = 12  = 4,298 m<sup>2</sup>



## SPECIFIKACE PRODUKTU

## ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

## HODNOTA

Typ podlahy	Typ podlahy	Lepená podlaha
Rozměry	Rozmery	1518 x 236 mm
Tloušťka	Hrúbka	2,5 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	Hrúbka nášlapnej vrstvy	0,55 mm
Balení (krabice)	Balenie (krabice)	12 kou. (4,298 m <sup>2</sup> ) / 12 ks (4,298 m <sup>2</sup> )
Balení (paleta)	Množstvo na paleta	56 kou. (240,688 m <sup>2</sup> ) / 56 ks (240,688 m <sup>2</sup> )
Záruka (obytná)	Garancia pre domácnosti	25 let / 25 rokov
Způsob montáže	Spôsob montáže	Lepidlo
CE	CE	EN 14041:2004/AC:2006
DoP	DoP	MDB25055/8
Celní kód	Colný kód	39181090

## TECHNICKÉ PARAMETRY

## TECHNICKÉ PARAMETRE

## NORMA

## HODNOTA

Třída použití PRO OBYTNÉ BUDOVY	Trieda použitia BYTOVÁ	EN ISO 10874	23 (hala, kuchyně, obývací pokoj, jídelna) / 23 (hala, kuchyňa, obývací izba, jedáleň)
Třída použití PRO KOMERČNÍ BUDOVY	Trieda použitia KOMERČNÁ	EN ISO 10874	33 (nákupní centra, školy, velkoplošné kanceláře, haly) / 33 (nákupné centrá, školy, velkoplošné kancelárie, haly)
Třída použití PRO PRŮMYSLUVÉ BUDOVY	Trieda použitia PRIEMYSELNÁ	EN ISO 10874	42 (sklady, dílny) / 42 (sklady, dielne)
Třída reakce na oheň	Reakcia na oheň	EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1
Rozměrová stabilita	Rozmerová stabilita	EN ISO 23999	≤0,15% (norma ≤0,25%)
Odolnost proti oděru	Odolnosť proti opotrebeniu	EN 13329 Annex E	≥7000 (norma ≥2000)
Zbytkový otlač	Zvyškový otlač	EN ISO 24343-1	≤0,10 mm (norma ≤0,10 mm)
Zkouška kolečkovou židlí	Skúška kolieskovou stoličkou	ISO 4918	Typ W 25 000 cyklů (bez poškození nášlapné vrstvy, bez stratifikace) / Typ W 25000 cyklov (bez poškodenia nášlapné vrstvy, bez stratifikácie)
Odolnost proti nárazu (test kuličkou)	Odolnosť proti nárazu (test guli)	EN 13329, Annex H	1800 mm (norma 1600 mm)
Síla zámků	Síla zámkov	EN ISO 24334	-
Odolnost proti skluzu	Odolnosť proti sklzu	EN 13893 / DIN 51130	DS/R10
Antistatické a elektrické vlastnosti	Odolnosť proti škrvnám a chemikáliám	EN 14041 (EN 1815)	<2kV
Odolnost proti škrvnám a chemikáliím	Odpornosť na zaplaminenia i dzialanie substancij chemických	EN ISO 26987	INDEX 0 (velmi dobrá) / INDEX 0 (velmi dobrá)
Odolnost proti uv záření	Odolnosť proti uv žiareniu	EN ISO 105-B02	≥6
Tepelný odpor	Tepelný odpor	EN 12667	0,015 m <sup>2</sup> k/W
Podlahové vytápění	Podlahové vykurovanie	EN 12524	ano (max 27°C) / áno (max 27°C)
IS - Kročejová neprůzvučnost (s lepidlem UZIN KE 66)	IS - Kročajová nepriezvučnosť (s lepidlom UZIN KE 66)	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB
Emise formaldehydu	Emisie formaldehydu	EN 717-1	Class E1
Látky vzbuzující velké obavy	Látky vzbudzujúce velké obavy	EN 717-1	bez SVHC
VOC	VOC		A+

## LOGISTICKÉ PARAMETRY / LOGISTICKÉ PARAMETRE

	Jednotka balení / Jednotka balenia	Paleta
Forma	Krabice (4,298 m <sup>2</sup> )	240,688 m <sup>2</sup>
Hmotnost / Hmotnosť	21,24 kg +/- 10%	1230 kg +/- 10%
Velikosti / Velkosti	1522 x 239 x 34 mm	1540 x 980 x 630 mm

## JINÝ / INÝ

Krabice



<b>CE</b>	
<b>25</b>	
Decora S.A. Ignacego Prądyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska	
<b>MDB25055/8</b>	
<b>EN 14041:2004 1021</b>	
Podlahové krytiny pro vnitřní použití / Podlahové krytiny na vnitorné použití	
Třída hořlavosti / Třída hořlavosti Odolnost proti skluzu / Odolnosť proti skluzu Emise formaldehydu / Emisie formaldehydu	B <sub>1</sub> -s1 DS E1