

Grande Floor Dryback



TECHNICKÝ LIST

Vydání 04/2025

ROZMĚRY

FORMAT		Vzor rybi kost	Standardní prkna	Středně velká prkna
Šířka	ISO 24342:2018-11	158 mm	196 mm	214 mm
Délka	ISO 24342:2018-11	632 mm	1320 mm	1498 mm
Počet lamel v krabici		24	14	10
m² v krabici		2,397 m²	3,622 m²	3,206 m²
Hmotnost v krabici		9,97 kg	15,19 kg	13,43 kg
FORMAT		Čtvercová dlaždice	Středně velká dlaždice	
Šířka	ISO 24342:2018-11	493 mm	493 mm	
Délka	ISO 24342:2018-11	493 mm	986 mm	
Počet lamel v krabici		14	10	
m² v krabici		3,403 m²	4,861 m²	
Hmotnost v krabici		14,16 kg	20,27 kg	
Celková hmotnost na jednotku plochy		EN ISO 23997:2012-02	4063 g/m²	
Celková tloušťka		ISO 24346:2006-10	2,5 mm	
Horní vrstva		EN ISO 24340:2012-02	0,55 mm	
Povrchová úprava			Superguard Pride®	

SESTAVENÍ PANELU



- 1 Vrchní lak
- 2 PVC nášlapná vrstva
- 3 PVC dekorativní vrstva
- 4 Skelné rouno
- 5 PVC kompaktní střední vrstva
- 6 Skelné rouno
- 7 PVC podklad

TOVÁRNÍ ZÁRUKA

	METODA	PARAMETRY	HODNOTY	
Třída použití	EN ISO 10874 / EN ISO 10582:2018-01		Třída	23 - 33 - 42*
UPEC (FR)	À l'exception de Bâton rompu	Certificat n° 345-013.1_01/23 - QB30 - http://evaluation.cstb.fr		U ₃ P ₃ E _{1/2} C ₂
Produkčtová norma	EN ISO 10582:2018-01 (EN 16511)			
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Oznámený subjekt	NB 2401 - CRET	DOP: viz zadní strana balení
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK	
Záruka	V obytných prostorech	Viz záruka	25	let
	Komerčních prostorech	Viz záruka	10	let

* Platí pouze pro lepené instalace, nikoli pro volně položené samolepící podložky

OBECNÉ ÚDAJE

	METODA	PARAMETRY	POŽADAVKY NOREM	HODNOTY
Pravouhlost & rovnost	ISO 24342:2018-11		≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm	≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm
Nášlapná vrstva	EN ISO 10582:2018-01			Type 1
Odolnost proti nárazu	EN 13329:2006+A1:2008-08 - Annex F			≥ 1600 mm
Odolnost proti poškrábání	EN 16094:2021-06			MSR-A1 MSR-B1
Kolečková židle	ISO 4918:2016-03	25 000 cyklů		Ne delaminace, bez rušení
Přemísťování nábytku	EN ISO 16581:2019-06	Stopa 0,1 mm/32 kg		Žádné viditelné poškození
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,1 mm	Průměrné výsledky výrobního měření: 0,05 mm
Odolnost proti skvrnám	ISO 26987:2008-08			Beze změn
Odhylky rozměrů	EN ISO 23999:2021-11	6 h při 80 °C	≤ 0,25 %	Průměrné výsledky výrobního měření: ≤ 0,05 %
Zdvíhání	EN ISO 23999:2021-11		≤ 2 mm	≤ 2 mm
Světelná stálost	ISO 105-B02:2014-09	Modrá reference	Třída ≥ 6	Třída ≥ 6
Akustická izolace	DIN EN ISO 717-2:2013-06	Útlum kročejového hluku	Lepení Na podložce Flex Pro	ΔL _w = 3 dB ΔL _w = 10 dB
Podlahové vytápění		Vhodné pro všechny standardní topné systémy IN cementové podklady. Omezené použití s topnými fóliemi a alternativami. Maximální kontaktní teplota ≤ 27°C. Viz samostatné pokyny k instalaci.		

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

	METODA	PARAMETRY	POŽADAVKY NOREM	HODNOTY
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-02828
Finnish Building Emission				M1: velmi nízké emise, bez zápachu
Emise formaldehydu	EN 717-1:2004-10	Bez přidaného formaldehydu při výrobě	E1 ($\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$)	< Zjistitelným limitem
TVOC 28 dnů	ISO 16000 part 9-6	AgBB požadavky po 28 dnech $<1000 \text{ } \mu\text{g/m}^3$		V pořádku
Požární klasifikace	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Odolnost proti teple	EN 12667:2001-01	Bez podložkou		0,01 m ² K/W
Antistatické vlastnosti	EN 1815:2016-09			$\leq 2 \text{ kV}$
Odolnost proti uklouznutí	EN 13893:2002-11		$\mu \geq 0,30$	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R10
Obsah	Těžké kovy + olovo/kadmium			Není obsažen
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	Karcinogenní, mutagenní a reprotoxické složky 1A a 1B (seznam kandidátů)			Není obsažen
REACH				Kompatibilní
Obsah recyklátů	Minimálně 21% recyklovaného PVC před spotřebou			SCS-RC-20325

