

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Pure Wood

Dub Hamburg

| | |
|--------------------------|--|
| Index výrobku | BC8-DBE3-LIN-XXX-D14207-F |
| Katalogové číslo výrobku | 3WG000311 |
| Kód EAN | 5906737957301 (PL), 4823062616189 (UA) |

| MATERIÁL / KONSTRUKCE | |
|---|--|
| Konstrukce prkna | Podlaha 3-vrstvá: horní vrstva dubové dřevo, střední a dolní vrstva jehličnaté dřevo |
| Vzhled povrchu | Podlaha 3-lamelová (tři řady lamel na široké straně desky), třída Family |
| Povrchová úprava | 5 vrstev pŕlmatného akrylátového laku Professional, tvrzeného UV (3 vrstvy podkladového laku, 2 vrstvy povrchového laku) |
| Systém spojení prken | Příčný okraj - Barlock 5Gc systém, vložka čelního spoje – HDF |
| CHARAKTERISTIKA HORNÍ VRSTVY DŘEVA | |
| Charakteristika horní vrstvy | Dubové dřevo žluto-hnědé barvy s přirozenými charakteristikami. Podlaha se vyznačuje různorodou kresbou a barevností. Tmavne vlivem UV záření. |
| Tvrдость dubového dřeva použitého na horní vrstvě prkna. Metoda měření – dle normy EN 13489 – zkoušky Brinellovou metodou (EN 1534) | Průměrná tvrдость: 37 MPA |

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstvých podlahových dílců.

| ROZMĚRY JEDNOTLIVÉHO PRKNA (mm) | |
|--|--|
| TLoušťka | 14 mm (mezera mezi dvěma položenými prkny ≤ 0,2 mm) |
| Délka | 2200 mm Vzhledem k typu výrobku nepodléhá zvláštnímu omezení, vzhledem k neexistenci vlivu toho parametru na překážky při montáži. Používané tolerance: <ul style="list-style-type: none"> • jedno prkno v balíku může mít až - 20 mm na délku • dvě prkna v balíku mohou mít -10 mm na délku |
| Šířka | 207 +/- 0,2 mm |

Tloušťky jednotlivých vrstev prkna měřené podle normy EN 13647

| TLOUŠŤKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA | |
|---|--------|
| Povrchová vrstva | 3,2 mm |
| Střední vrstva | 8,2 mm |
| Spodní vrstva | 2,6 mm |

BALENÍ

| | |
|----------------------|--|
| Počet prken v balíku | 7 ks x 2200 mm nebo 6 ks x 2200 mm +2 ks x 1092 mm |
| Balík | 3,18 m ² / bal.,40 bal./ paleta =127,2 m ² |

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD NA MONTÁŽ / ZÁRUKA

| | |
|-----------------------------|---|
| Vlhkost prkna | 7% +/- 2% |
| Montáž na podlahové topení: | Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku. |

| | |
|--------|--------|
| Záruka | 20 let |
|--------|--------|

POPIS HORNÍ VRSTVY*

| | |
|--|---|
| Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489 | Volná třída |
| Klasifikace povrchové vrstvy Pure Wood | Třída Family |
| Zdravé suky | Přípustné o průměru do 30 mm |
| Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené | Přípustné o průměru do 25 mm |
| Otvory po sucích, zatmelené | Přípustné o průměru do 15 mm |
| Zárosty | Přípustné |
| Barevnost povrchové vrstvy | Různorodá v rámci druhu |
| Průběh vláken a skladba | Libovolný |
| Lesk | Přípustný bez omezení |
| Běl | Přípustný na okraji jednotlivé desky |
| Zatmelené praskliny | Přípustné o šířce do 1 mm a délce 30 mm |
| Biodegradace (zmodrání / žluté skvrny) | Nepřípustná |

* V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3 % prken jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle EN 1310.

UPOZORNĚNÍ: Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností. Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.



Podlahy Šesták s. r. o.
Showroom, sklad:



Business Park, Průmyslová 1472/11
102 19 Praha 10 – Hostivař

T +420 605 700 926
E podlahy@jsj-sestak.cz

I www.floorforever.cz
I www.balterio.cz

Když podlaha, tak Floor Forever